



BORMA WACHS®
Wood Professional Cosmetics



Scheda Tecnica

REV 00 del 20.10.2012

NATURAQUA TOP GEL

Finitura trasparente per esterno Inodore – all'acqua

DESCRIZIONE:

Finitura gel trasparente all'acqua, a base di resine acriliche, speciale per esterno non sfogliante.

Penetra in profondità nel legno, esalta la struttura evidenziando la venatura, attribuisce una morbida finitura satinata. Le preziose sostanze che lo compongono abbinate ai filtri UV, impediscono il formarsi di muffe cromofore e prevengono l'attacco degli insetti lignivori, garantendo un'ottima resistenza agli agenti atmosferici. La sua naturale densità facilita le applicazioni a pennello.

NON CONTIENE LINDANE E PCP

CARATTERISTICHE CHIMICO/FISICHE:

Aspetto:	liquido denso
Colore :	conforme ad etichettatura
Odore :	inodore
Residuo secco:	32% ± 2
Peso specifico a 20° C:	1.00 ± 0.02
Resa :	8-12 mq Lt
Essiccz. a temperatura ambiente 20-25° C:	Fuori polvere: 4 ore Fuori impronta: 8 ore Secco in profondità: 24 / 36 ore minimo 24 ore
Sovraverniciabile dopo :	
Pulizia attrezzature:	acqua
Temperatura dell'ambiente:	min 5°C / max. 35°C
Umidità relativa dell'ambiente:	applicabile anche in ambienti umidi
Temperatura del supporto:	min. 5°C / max. 35°C; supporto asciutto



BORMA WACHS®

Wood Professional Cosmetics

MODALITA' D'USO:

Pronto all'uso è un gel ideale per applicazioni a pennello.

Su di un supporto di legno nuovo, opportunamente asciutto, stagionato e pulito, applicare una prima mano di NATURAQUA HOLZ LASUR, impregnante all'acqua, per colorare e impregnare in profondità il legno. Dopo 8-12 ore, variabili da legno e clima, carteggiare leggermente con carta abrasiva media (280-320) e applicare una o due mani di NATURAQUA TOP GEL per finire, a distanza di 4/8 ore l'una dall'altra, intervallate da leggera carteggiatura.

Su di un supporto in legno già trattato lavare opportunamente con Deck Soap, risciacquare e far asciugare. Si consiglia di carteggiare più o meno a fondo secondo lo stato del legno. Togliere la polvere e passare una o due mani di prodotto a distanza di almeno 4/8 ore l'una dall'altra, intervallate da leggera carteggiatura.

Agitare bene prima dell'uso.

ATTENZIONE:

Legni esotici quali Iroko, teak, moganoidi, possono, per loro caratteristica, fortemente rallentare l'essiccazione. Per finiture incolori si consiglia una prima mano di Borma Wood Sealer, preceduta da una sgrassatura preliminare del legno con Solvoil 04. A superficie asciutta procedere a finire.

STOCCAGGIO:

Prodotto all'acqua teme il gelo conservare preferibilmente fra +5 - +35° C

Il prodotto ha un tempo di stoccaggio di un anno dalla data di fornitura.

IMBALLO:

Il prodotto viene confezionato in barattoli 750 ml, 2,5 Lt, 5 Lt, 10 Lt, 20 Lt.

AVVERTENZE:

Alcuni tipi di legno (rovere castagno douglas) contengono delle sostanze che in presenza di acqua reagiscono con il ferro facendo comparire dei punti nero - blu che ad un esame superficiale potrebbero apparire come funghi dell'azzurramento si deve evitare pertanto l'uso di lana d'acciaio per levigare le superfici.

12 mesi dalla data di fabbricazione, nell'imballo originale.

Le nostre schede tecniche sono redatte in base a risultati medi di nostre prove.

Tuttavia i nostri consigli tecnici sono dati in buona fede ma senza garanzia.

Infatti diversi supporti, condizioni d'applicazione, impianti, diluizioni sono parte integrante del risultato finale e spesso al di là di ogni controllo. L'utilizzatore deve provare i prodotti forniti per verificare se adatti alle sue necessità.

Da parte nostra si garantisce la continuità delle caratteristiche chimico fisiche.